

TEHNIČKI LIST

IGP-DURA®face 581M

Fasadna kvaliteta



IGP

POWDER COATINGS.

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Švicarska
Telefon +41 (0)71 929 81 11
Faks +41 (0)71 929 81 81
www.igp-powder.com
info@igp-powder.com

Poduzeće je član grupe DOLD GROUP.

Opis proizvoda

- Odlična otpornost na svjetlost i vremenske utjecaje,
- na udarce otporna površina s finom dekorativnom strukturom,
- iznimno elastičan,
- kod upotrebe u pećima s neposrednim plinskim sagorijevanjem neće požutiti.

Upotreba

- Fasadni elementi, prozorski profili,
- okviri kotača,
- poljoprivredni strojevi,
- vrtni namještaj i namještaj za kampiranje,
- kućišta automata, razvodni ormari,
- rasvjeta,
- ograde.

Prodajni program

Izgled obrađene površine:

581MA fina struktura, mat

581ME fina struktura, mat s bisernim učinkom (Perlglimmer)

Nijanse boje:

pretežno RAL i NCS nijanse boja; po želji moguće i posebne nijanse boja.

Specifikacija praškaste boje

Veličina zrnaca	< 100 µm
Čvrste čestice	otprilike 99%
Gustoća/nijansa boje	1,3 –1,6 kg/l
Skladištenje	minimalno 24 mjeseca*
Temperatura skladištenja	< 25°C

* u zatvorenoj originalnoj ambalaži

Polimerizacija

U tablici su navedene kombinacije temperatura i vremena obrade koje osiguravaju optimalno umreženje pojedinog sloja boje.

Temp. objekta	Vrijeme zadržavanja kod temp. objekta	
	min.	maks.
170°C	15 min.	30 min.
180°C	10 min.	20 min.
190°C	5 min.	10 min.

U svakom slučaju preporučljivo je probno testiranje prilagođeno dotičnom objektu i peći, s ciljem određivanja optimalnih uvjeta polimerizacije praškaste boje. Za više informacija обратите se našem tehničkom servisu za korisnike.

Svojstva završnog sloja

Za dobivanje donjih podataka korištena je boja 581M, kao što slijedi:

- aluminij (AlMg1) 0,8 mm, kromatiran,
- nijanse boje RAL 9010, 5010, 3005,
- debљina sloja 60–80 µm,
- temperatura objekta 180°C, 10 minuta.

Stupanj sjaja, DIN EN ISO 2813

581MA	10-20 R'/60°
581ME	5-25 R'/60°

Testiranja za određivanje mehaničkih svojstava proizvoda

Krični rez, DIN EN ISO 2409	Gt 0
Testiranje pregibom (cilindrični trn), DIN EN ISO 1519	< 5 mm
Udarno opterećenje, ASTM D2794	> 20 inchp.
Testiranje elastičnosti s prodorom sfernog trna, DIN EN ISO 1520	> 5 mm
Testiranje čvrstoće (Buchholz), DIN EN ISO 2815	> 80

Vremenski utjecaji

Dugotrajna izloženost vremenskim utjecajima:

1 godina, Florida, 5° južno, DIN EN ISO 2810:	> 50% ostatka sjaja
Kratkotrajna izloženost vremenskim utjecajima,	
QUV/SE-B- 313, 300h DIN EN ISO 16474-3	
/ASTM G-53-88:	> 50% ostatka sjaja
Kratkotrajna izloženost vremenskim utjecajima,	
1000h DIN EN ISO 16474-2:	> 50% ostatka sjaja

TEHNIČKI LIST

IGP-DURA®face 581M

Fasadna kvaliteta



POWDER COATINGS.

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Švicarska
Telefon +41 (0)71 929 81 11
Faks +41 (0)71 929 81 81
www.igp-powder.com
info@igp-powder.com

Poduzeće je član grupe DOLD GROUP.

Sustav mat praškastih boja na bazi zasićenih poliesterskih smola, odgovarajućih učvršćivača te posebnih pigmenata otpornih na vrućinu, svjetlost, krediranje i ostale vremenske utjecaje.

Kemijsko testiranje

1000-satno testiranje izloženosti kondenzaciji, DIN EN ISO 6270-2:	bez prožimanja, bez mjeđurića
1000-satno korozijsko testiranje u slanoj komori, DIN EN ISO 9227:	bez prožimanja, bez mjeđurića
Testiranje otpornosti na mort, ASTM D 3260:	nakon 24 sata mort se može jednostavno odstraniti bez tragova

Čišćenje

Obrađene elemente treba očistiti u skladu s uputama RAL-GZ 632 ili SZFF 6101. Kod boja s bisernim učinkom »Perlglimmer« treba poštivati Tehničke informacije IGP-TI 106.

Odstranjivanje laka i naknadna uporaba

Nakon završetka s uporabom, lakirane elemente treba odstraniti na odgovarajući način, i to za daljnju preradu (recikliranje). Kod mehaničkog ili kemijskog odstranjivanja starog laka poštujte upute u našem tehničkom listu TI 114. Talog ili preostali prah treba odstraniti sukladno lokalnim propisima te uz poštivanje oznake otpada „080201, Otpad praškastih lakovâ“ iz Europskog kataloga otpada EAK.

Ambalaža

- Kartonska ambalaža s umetnutom antistatičkom PE-vrećicom, zapremnina 20 kg
- Kartonska ambalaža s 25 antistatičkih PE-vrećica po 20 kg; zapremnina 500 kg

Dozvole za upotrebu proizvoda

Qualicoat P-0561, razred 1
GSB br. 109n, razred »Standard«

Pjeskareni čelik - Qualisteelcoat:

PE-0015 s antikorozivnom temeljnom praškastom bojom 1001

PE-0016 s antikorozivnom temeljnom praškastom bojom 6007

Pocinčani čelik i čelik pjeskaren postupkom sweep - Qualisteelcoat:

PE-0017 s antikorozivnom temeljnom praškastom bojom 1001

PE-0018 s antikorozivnom temeljnom praškastom bojom 6007

Sigurnosne upute:

Sigurnosni listovi pojedinih proizvoda te daljnje mjere u slučaju opasnosti su na raspolaganju na web stranici: www.igp-powder.com.

Pozor:

Predmetne tehničke upute za upotrebu se temelje na trenutno važećim saznanjima. Radi se o neobvezujućim uputama koje korisnika ne oslobađaju provedbe vlastitih testiranja. Proizvodi se koriste i obrađuju izvan naše kontrole. Korisnik upotrebljava i obrađuje proizvod isključivo na vlastitu odgovornost.

Upute za obradu

Priprema podloge:

Prije nanošenja boje s podloge je potrebno odstraniti sve ostatke od varenja, ulja, sredstava protiv prianjanja i rde.

Aluminijске podloge:

Kromatiranje: DIN EN 12487
Bezkromatna prethodna obrada: alternativno
Elokhiranje (anodizacija): alternativno

Čelične podloge:

Cink-fosfatiranje ili željezo-fosfat
Pocinčani lim: Kromatiranje u skladu s DIN EN 12487

Za učinkovitiju antikorozivnu zaštitu čelika/pocinčanog lima upotrijebite antikorozivnu temeljnu praškastu boju IGP-KORROPRIMER 10.

Primjereno postupka pripreme podloge mora u pravilu prethodno provjeriti izvođač radova, i to putem odgovarajućih metoda testiranja. Kod aluminijskih podloga/pocinčanih građevinskih elemenata predviđen za upotrebu u arhitekturi potrebitno je izvesti barem tlačno testiranje s naknadnim testiranjem križnog reza i testiranje otkinuća završnog sloja. Pozivamo se na Smjernicu Udrženja za kvalitetu GSB i Qualicoat.

Za daljnje informacije vidi posebni prilog o pripremi podloge (IGP-TI 100).

Uređaji za nanošenje

Svi uobičajeni elektrostatici uredaji za klasično »CORONA« ili »TRIBO« nanošenje. Praškaste boje s bisernim učinkom »Perlglimmer« IGP-DURA®face 581 ME moguće je nanositi samo putem klasičnog »CORONA« postupka. Kod upotrebe i rada uređaja za praškasto bojanje potrebno je poštivati sljedeće propise: ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, EN 12981.

Ponovna upotreba preostale praškaste boje

Preostalu praškastu boju je moguće u malim količinama (ako je moguće automatski) dodavati svježoj praškastoj boji te je tako ponovno upotrijebiti. Kod boja s bisernim učinkom »Perlglimmer« treba poštivati Smjernicu VR 201.